



(51) МПК  
*A61K 9/51* (2006.01)  
*B82Y 40/00* (2011.01)  
*A61J 3/07* (2006.01)  
*C09B 61/00* (2006.01)  
*A61K 47/38* (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(52) СПК  
*A61K 9/5192* (2020.02); *B82Y 40/00* (2020.02); *A61J 3/07* (2020.02)

(21)(22) Заявка: 2020108814, 28.02.2020

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:  
**28.02.2020**

Дата регистрации:  
**15.07.2020**

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 28.02.2020

(45) Опубликовано: 15.07.2020 Бюл. № 20

Адрес для переписки:

**308015, Белгородская обл., г. Белгород, ул.  
Победы, 85, НИУ "БелГУ" ОИС Токтаревой  
Т.М.**

(72) Автор(ы):

**Мячикова Нина Ивановна (RU),  
Кролевец Александр Александрович (RU),  
Кульченко Ярослава Юрьевна (RU),  
Семичев Кирилл Михайлович (RU)**

(73) Патентообладатель(и):

**федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего  
образования "Белгородский государственный  
национальный исследовательский  
университет" (НИУ "БелГУ") (RU)**

(56) Список документов, цитированных в отчете  
о поиске: Я.Ю. Кульченко и др. Получение  
разноцветных инкапсулированных форм  
антоцианов краснокочанной капусты методом  
лиофильной сушки. Тонкие химические  
технологии, 2017, том 12, N 6, 32-38. RU 2626505  
C2, 28.07.2017. RU 2134967 C1, 27.08.1999. WO  
2015035475 A1, 19.03.2015. Nagavarma B.V.N.  
Different techniques for preparation of polymeric  
nanoparticles. (см. прод.)

(54) Способ получения нанокапсул антоцианов краснокочанной капусты в натрий карбоксиметилцеллюлозе

(57) Реферат:

Настоящее изобретение относится к способу получения нанокапсул антоцианов краснокочанной капусты в натрий карбоксиметилцеллюлозе. Способ заключается в том, что антоцианы в спиртовом растворе добавляют в суспензию натрий карбоксиметилцеллюлозы в гексане в присутствии сложного эфира глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и одной-двумя молекулами лимонной кислоты в качестве

поверхностно-активного вещества при перемешивании 800 об/мин, далее приливают фторбензол, полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают и сушат при комнатной температуре, при этом массовое соотношение ядро/оболочка в нанокапсулах составляет 1:3, 1:1 или 1:2. Технический результат - упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул, уменьшение потерь при получении нанокапсул (увеличение выхода по массе). 3 ил., 3 табл., 4 пр.

(56) (продолжение):

Asian Journal Pharm Clin Res, 2012, vol.5, suppl 3, pages 16-23.

RU 2726830 C1

RU 2726830 C1



(51) Int. Cl.  
*A61K 9/51* (2006.01)  
*B82Y 40/00* (2011.01)  
*A61J 3/07* (2006.01)  
*C09B 61/00* (2006.01)  
*A61K 47/38* (2006.01)

FEDERAL SERVICE  
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(52) CPC

*A61K 9/5192* (2020.02); *B82Y 40/00* (2020.02); *A61J 3/07* (2020.02)

(21)(22) Application: 2020108814, 28.02.2020

(24) Effective date for property rights:  
28.02.2020

Registration date:  
15.07.2020

Priority:

(22) Date of filing: 28.02.2020

(45) Date of publication: 15.07.2020 Bull. № 20

Mail address:

308015, Belgorodskaya obl., g. Belgorod, ul.  
Pobedy, 85, NIU "BelGU" OIS Toktarevoj T.M.

(72) Inventor(s):

Myachikova Nina Ivanovna (RU),  
Krolevets Aleksandr Aleksandrovich (RU),  
Kulchenko Yaroslava Yurevna (RU),  
Semichev Kirill Mikhajlovich (RU)

(73) Proprietor(s):

federalnoe gosudarstvennoe avtonomnoe  
obrazovatelnoe uchrezhdenie vysshego  
obrazovaniya "Belgorodskij gosudarstvennyj  
natsionalnyj issledovatelskij universitet" (NIU  
"BelGU") (RU)

R U 2 7 2 6 8 3 0 C 1

(54) METHOD FOR PRODUCING NANOCAPSULES OF RED CABBAGE ANTHOCYANS IN SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE

(57) Abstract:

FIELD: chemistry.

SUBSTANCE: present invention relates to a method for producing nanocapsules of red cabbage anthocyanins in sodium carboxymethyl cellulose. Method comprises adding anthocyanins in an alcohol solution to a suspension of sodium carboxymethyl cellulose in hexane in the presence of glycerol ester with one or two food fatty acid molecules and one or two molecules of citric acid as a surfactant while stirring at 800 rpm, then

fluorobenzene is added, obtained suspension of nanocapsules is filtered and dried at room temperature, wherein mass ratio of core / shell in nanocapsules is 1:3, 1:1 or 1:2.

EFFECT: simplifying and accelerating the process of producing nanocapsules, reducing losses when producing nanocapsules (high weight yield).

1 cl, 3 dwg, 3 tbl, 4 ex

Изобретение относится к области нанотехнологии, медицины и пищевой промышленности.

Ранее были известны способы получения микрокапсул.

В пат. 2173140 МПК A61K009/50, A61K009/127 Российской Федерации (опубликован 5 10.09.2001) предложен способ получения кремнийорганолипидных микрокапсул с использованием роторно-кавитационной установки, обладающей высокими сдвиговыми усилиями и мощными гидроакустическими явлениями звукового и ультразвукового диапазона для диспергирования.

Недостатком данного способа является применение специального оборудования – 10 роторно-кавитационной установки, которая обладает ультразвуковым действием, что оказывает влияние на образование микрокапсул и при этом может вызывать побочные реакции в связи с тем, что ультразвук разрушающее действует на полимеры белковой природы, поэтому предложенный способ применим при работе с полимерами синтетического происхождения.

15 В пат. 2359662 МПК A61K009/56, A61J003/07, B01J013/02, A23L001/00 (опубликован 27.06.2009) Российской Федерации предложен способ получения микрокапсул хлорида натрия с использованием распылительного охлаждения в распылительной градирне Niro при следующих условиях: температура воздуха на входе 10°C, температура воздуха на выходе 28°C, скорость вращения распыляющего барабана 10000 оборотов/мин.

20 Микрокапсулы по изобретению обладают улучшенной стабильностью и обеспечивают регулируемое и/или пролонгированное высвобождение активного ингредиента.

Недостатками предложенного способа являются длительность процесса и применение специального оборудования, комплекс определенных условий (температура воздуха на входе 10°C, температура воздуха на выходе 28°C, скорость вращения распыляющего 25 барабана 10000 оборотов/мин).

Наиболее близким методом является способ, предложенный в пат. 2134967 МПК A01N53/00, A01N25/28 (опубликован 27.08.1999) Российской Федерации (1999). В воде диспергируют раствор смеси природных липидов и пиретроидного инсектицида в весовом отношении 2-4 : 1 в органическом растворителе, что приводит к упрощению 30 способа микрокапсулирования.

Недостатком метода является диспергирование в водной среде, что делает предложенный способ неприменимым для получения микрокапсул водорастворимых препаратов в водорастворимых полимерах.

Техническая задача – упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул, 35 уменьшение потерь при получении нанокапсул (увеличение выхода по массе).

Решение технической задачи достигается способом получения нанокапсул антоцианов краснокочанной капусты, отличающийся тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется натрий карбоксиметилцеллюлоза, а в качестве ядра – антоцианы краснокочанной капусты при получении нанокапсул методом осаждения 40 нерастворителем с применением фторбензола в качестве осадителя.

Отличительной особенностью предлагаемого метода является получение нанокапсул методом осаждения нерастворителем с использованием фторбензола в качестве осадителя, а также использование натрий карбоксиметилцеллюлозы в качестве оболочки наночастиц и антоцианов краснокочанной капусты – в качестве ядра.

45 Результатом предлагаемого метода являются получение нанокапсул антоцианов краснокочанной капусты.

Предполагаемое изобретение охарактеризовано на следующих графических изображениях.

Фиг. 1. Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул антоцианов краснокочанной капусты в натрий карбоксиметилцеллюлозе (соотношение ядро : оболочка 1 : 3)

Фиг. 2. Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул антоцианов

5 краснокочанной капусты в натрий карбоксиметилцеллюлозе (соотношение ядро : оболочка 1 : 2)

Фиг. 3. Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул антоцианов краснокочанной капусты в натрий карбоксиметилцеллюлозе (соотношение ядро : оболочка 1 : 1)

10 Примеры конкретного выполнения заявленного способа.

ПРИМЕР 1. Получение нанокапсул антоцианов краснокочанной капусты, соотношение ядро : оболочка 1 : 3.

5 мл спиртового раствора, содержащего 0,5 г антоцианов краснокочанной капусты, добавляют в суспензию 1,5 г натрий карбоксиметилцеллюлозы в гексане в присутствии 15 0,01 г препарата Е472с (сложный эфир глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и одной-двумя молекулами лимонной кислоты, причем лимонная кислота, как трехосновная, может быть этерифицирована другими глицеридами и как оксокислота – другими жирными кислотами. Свободные кислотные группы могут быть нейтрализованы натрием) в качестве поверхностно-активного вещества при

20 перемешивании 800 об/мин. Далее приливают 5 мл фторбензола. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.

Получено 2,0 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.

Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул антоцианов краснокочанной капусты в натрий карбоксиметилцеллюлозе при соотношении ядро : оболочка 1 : 3

25 приведено на Фиг. 1.

Статистические характеристики распределения приведены в таблице 1

Таблица 1

### Статистические характеристики распределения

30

Параметр	Значение
Средний размер, нм	265,9
D10, нм	55,3
D50, нм	175,4
D90, нм	639,9
Коэффициент полидисперсности, (D90-D10)/D50	3,33
Общая концентрация частиц, $\times 10^{12}$ частиц/мл	3,66

### ПРИМЕР 2.

40 Получение нанокапсул антоцианов краснокочанной капусты, соотношение ядро : оболочка 1 : 2.

5 мл спиртового раствора, содержащего 0,5 г антоцианов краснокочанной капусты, добавляют в суспензию 1 г натрий карбоксиметилцеллюлозы в гексане в присутствии 0,01 г препарата Е472с при перемешивании 800 об/мин. Далее приливают 5 мл

45 фторбензола. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.

Получено 1,5 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.

Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул антоцианов краснокочанной

капусты в натрий карбоксиметилцеллюлозе при соотношении ядро : оболочка 1 : 2, приведено на Фиг. 2.

Статистические характеристики распределения представлены в таблице 2

Таблица 2

5

Параметр	Значение
Средний размер, нм	258,3
D10, нм	97,5
D50, нм	196
D90, нм	421,2
Коэффициент полидисперсности, (D90-D10)/D50	1,65
Общая концентрация частиц, $\times 10^{12}$ частиц/мл	5,66

### ПРИМЕР 3.

Получение нанокапсул антоцианов краснокочанной капусты, соотношение ядро : оболочка 1 : 1.

15

5 мл спиртового раствора, содержащего 0,5 г антоцианов краснокочанной капусты, добавляют в суспензию 0,5 г натрий карбоксиметилцеллюлозы в гексане в присутствии 0,01 г препарата E472c при перемешивании 800 об/мин. Далее приливают 5 мл фторбензола. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.

20

Получено 1,0 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.

Статистические характеристики распределения приведены в таблице 3  
Таблица 3

### Статистические характеристики распределения

25

Параметр	Значение
Средний размер, нм	247,7
D10, нм	63
D50, нм	168,5
D90, нм	443,2
Коэффициент полидисперсности, (D90-D10)/D50	2,26
Общая концентрация частиц, $\times 10^{12}$ частиц/мл	9,33

### ПРИМЕР 4. Определение размеров нанокапсул методом NTA.

Измерения проводили на мультипараметрическом анализаторе наночастиц Nanosight LM0 производства Nanosight Ltd (Великобритания) в конфигурации HS-BF

35

(высокочувствительная видеокамера Andor Luca, полупроводниковый лазер с длиной волны 405 нм и мощностью 45 мВт). Прибор основан на методе анализа траекторий наночастиц (Nanoparticle Tracking Analysis, NTA), описанном в ASTM E2834.

40

Оптимальным разведением для разведения было выбрано 1 : 100. Для измерения были выбраны параметры прибора: Camera Level = 16, Detection Threshold = 10 (multi), Min Track Length:Auto, Min Expected Size: Auto. Длительность единичного измерения 215s, использование шприцевого насоса.

### (57) Формула изобретения

Способ получения нанокапсул антоцианов краснокочанной капусты в натрий

45

карбоксиметилцеллюлозе, характеризующийся тем, что антоцианы в спиртовом растворе добавляют в суспензию натрий карбоксиметилцеллюлозы в гексане в присутствии сложного эфира глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и одной-двумя молекулами лимонной кислоты в качестве поверхностно-активного вещества

при перемешивании 800 об/мин, далее приливают фторбензол, полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают и сушат при комнатной температуре, при этом массовое соотношение ядро/оболочка в нанокапсулах составляет 1:3, 1:1 или 1:2.

5

10

15

20

25


30

35


40

45

1




Фиг. 1



Фиг.2

2



Фиг.3